

**FISA TEHNICA – POLIURETAN**

Nr. Cr. Proprietatea

Norma DIN

ISO

u.m.

PUR 85

PUR 65

1.

Duritate

ISO 7619-1:2011

DIN 53505

Shore A

85±5

65±5

2.

Densitatea bruta

DIN 53479

ISO 1183-1:2013

g/cmc

1,25

1,22

3.

Valoarea tensionarii 100%

DIN 53504

N/mmp

≥12

≥13

4.

Rezistenta la rupere

DIN 53504

ISO 37:2012

N/mmp

≥40

≥50

5.

Alungire la rupere

DIN 53504

ISO 37:2012

% >500 >=510  
6.

Deformare la presiune

100 gr C/24h 20% def

DIN 53517 % <=35 <=33  
7. Rezistentă la sfasiere

DIN 53515

ISO 34

N/mm >=45 >40  
8. Abraziune

DIN 53516

ISO 4649

mmc 18 17  
9. Temperatura minima de lucru gr. C -30

10. Temperatura maxima de lucru gr. C 110